

Версия: TE104/01

Tectyl™ Stone Chipping Black

Антикоррозийный состав премиум-класса на основе резины/каучука в аэрозольной упаковке

Tectyl Stone Chipping Black представляет собой разбавленный сольвентный состав черного цвета на основе резины/каучука для предотвращения коррозии. Продукт быстро сохнет, обладает звукопоглощающими свойствами, поверх него можно наносить краску. Специально разработан для защиты днища легковых и грузовых автомобилей, прицепов и других транспортных средств от коррозии и абразивного износа.

Tectyl Stone Chipping Black при высыхании образует прочную эластичную плотную пленку черного цвета.

Сертификаты/уровни эффективности

Tectyl Stone Chipping Black

Тесты на ускоренную коррозию:
при средней рекомендованной ТВП

Тесты на ускоренную коррозию:
Солевой туман; 5 % NaCl при 35°C; ISO 9227 NSS
(тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008)
20 дней

Пневматический гравемет (мелкие камни)

Тест SAE-J-400:

При ср. рекомендованной ТВП:

класс 4A-4B

Области применения

Подготовка поверхности:

Максимальная эффективность Tectyl Stone Chipping Black достигается только в том случае, если защищаемая металлическая поверхность чистая, сухая, очищена от ржавчины, масел и прокатной окалины.

Использование:

TECTYL Stone Chipping Black поставляется готовым к применению. Рекомендуется, чтобы при нанесении продукта температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C.

Tectyl Stone Chipping Black можно наносить методом безвоздушного распыления, распыления в вакууме или пульверизатором высокого давления.

В случае окрашивания поверх данного средства, пленка должна быть абсолютно сухой. При использовании двухкомпонентных покрытий сначала следует напылить тонкий слой грунтовки и после достаточного для сушки времени нанести двухкомпонентное покрытие.

Отличительные черты и преимущества

Прочная, эластичная защита

Tectyl Stone Chipping Black образует прочный и эластичный слой, предотвращая сколы от камней на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля.

Допускает покраску поверх слоя материала

Продукт можно закрашивать, поэтому автомобиль всегда будет выглядеть отлично.

Trusted since 1930

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны.

Дополнительную информацию о продуктах, программах и услугах Tectyl можно найти на веб-сайте www.tectyleurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

Tectyl Stone Chipping Black	
Температура вспышки, РМСС [°C]	< 0
Плотность при 20°C [кг/л]	1,04
Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП) на металлическом профиле [микрон]	250
Теоретическое покрытие при рекомендованной ТВП [м ² /л]	1,4
Нелетучие компоненты [% массы]	48
Вязкость по Брукфилду при @ 25°C при 100 об/мин [мПа с] [сП]	1300
Время высыхания до исчезновения отлипа при 20°C [минут]	45
Время высыхания при 20°C [ч]	2 - 3
Содержание летучих органических соединений по ISO 11890-2 (10.4) [г/л]	676

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Соблюдайте местное законодательство. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Tectyl Stone Chipping Black следует хранить при температуре 10-35 °C. Перед применением рекомендуется слегка размешать. Вследствие особенностей состава Tectyl Stone Chipping Black при хранении возможно изменение вязкости продукта. При правильном хранении срок годности Tectyl Stone Chipping Black составляет 36 месяцев с даты изготовления.

Внимание

Для затвердевания продукта и предотвращения образования горючей жидкости требуется достаточная вентиляция. **БЕРЕЧЬ ЧАСТИЧНО ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ФАКЕЛЫ.** Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

Примечание.

Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2019

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.