

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

DIESEL FORCE ULTRA HD – серия всесезонных синтетических моторных масел для использования в высокомоментных дизельных двигателях коммерческой техники, удовлетворяющих требованиям EURO-V и ниже.

Масла разработаны с учетом требований ведущих производителей техники. Производятся на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с использованием высокотехнологичных пакетов присадок.

Область применения

Предназначено для применения в высокомоментных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены. Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и/или каталитической системы нейтрализации (SCR) – не подходит для применения с фильтром сажевых частиц (DPF).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Премиальная технология

Разработано на основе высокоочищенных синтетических базовых масел с применением современного пакета присадок.

Стабильность

Контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять свойства в ресурсе эксплуатации. Создано для работы в различных погодных условиях.

Увеличенные моющие свойства

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений.

Защита двигателя

Поддерживает оптимальную толщину масляной пленки. Защищает двигатель от преждевременного износа.

СПЕЦИФИКАЦИИ/СООТВЕТСТВИЯ

SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40

API CI-4

ACEA E4/E7

MB 228.5

MAN M 3277

Volvo VDS-3

Cummins CES 20076/77/78

Renault RLD-2

Mack EO-N

Deutz DQC-IV-10

MTU Category 3

Caterpillar ECF-1a

ПАО «КАМАЗ»

ПАО «Автомобиль» (ЯМЗ)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименования показателя	Методы	5W-40	10W-40	15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33 (ASTM D 445)	12,5 - 16,3		
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 (ASTM D 2270)	160	160	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333 (ASTM D 92)	215		
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287 (ASTM D 97)	-37	-35	-30
Щелочное число, мг КОН/г, не ниже	ГОСТ 11362 (ASTM D 4739)	12,0		
Зольность сульфатная, % масс, не выше	ГОСТ 12417 (ASTM D 874)	2,0		
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,015		
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477 (ASTM D 95)	следы		

