Forsage-Oil LLC
1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village
Lipetsk, 398501, Russia
ITN 4813026820 IEC 481301001
tel./fax: +7 4742 35-35-66
info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

Forsage Reductor Synt
Серия синтетических редукторных масел

ОПИСАНИЕ

Серия масел Forsage Reductor Synt – представляет собой смесь синтетических базовых масел с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим смазывающие, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства.

Масла Forsage Reductor Synt предназначены для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при повышенных нагрузках, в узлах трения автоматических прессов горячей штамповки и других тяжелонагруженных элементах промышленного оборудования. Может применяться в том числе при отрицательных температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Серия масел Forsage Reductor Synt обладает следующими преимуществами:

- Отличные вязкостно-температурные характеристики
- Антиокислительные присадки обеспечивают существенный запас эксплуатационных свойств
- Улучшенные противоизносные и антикоррозионные
- Совместимость с материалами уплотнений

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

Масла серии Forsage Reductor Synt соответствуют требованиям **DIN 51517 part III (CLP)**.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Forsage Reductor Synt	**68**	**100**	**150**	**220**	**320**
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с	61-75	90-110	135-165	198-242	288-352
Индекс вязкости, не ниже	135	150	155	160	165
Кислотное число, мгКОН/гр	1,0				
Температура застывания, °С, не выше	минус 35				
Температура вспышки, °С, не ниже	230	230	235	240	245
Массовая доля воды, %, не более	следы				
Массовая доля мех. примесей, %	отсутствие				
Коррозионное воздействие на медь, не более	2b				
Трибологические характеристики на ЧШМ: Индекс задира (Из), Н (кгс), не менее Показатель износа(Ди), при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс), мм не более	441 (45) 0,55	441 (45) 0,55	490 (50) 0,55	490 (50) 0,55	490 (50) 0,55

Изготавливается по ТУ 19.20.29-030-11189609-2023.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.